ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Эффективность продукции Valvoline – Tectyl

Версия: **TE075/01**

Tectyl™ Glashelder/Klar

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе растворителя в аэрозольной упаковке.

TECTYL GLASHELDER/KLAR представляет собой антикоррозионный почти бесцветный разбавленный сольвентный состав на основе каучука, который поставляется в аэрозольном баллончике.
TECTYL GLASHELDER/KLAR обладает хорошими водовытесняющими свойствами и может быть использован как универсальное средство антикоррозионной защиты.
TECTYL GLASHELDER/KLAR имеет широкий спектр применения для черных и цветных металлов: автомобили, морские суда, домашнее хозяйство и промышленность, а именно для инструментов, хромированные детали (колеса велосипедов), электропроводка и т. п.
TECTYL GLASHELDER/KLAR при высыхании образует твердую прозрачную бесцветную пленку.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl GLASHELDER/KLAR
Тесты на ускоренную коррозию: при средней рекомендованной ТВП Влажность: 100 % отн. влажности при 40°C; ISO 6270-2 CH (тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008) **более 75 дней**
Расчетный период защиты В помещении: 36 месяца Вне помещения: 6 месяца

Подготовка поверхности:
Максимальная эффективность **TECTYL GLASHELDER/KLAR** достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины, а температура основы при нанесении продукта составляет 10-35 °C.

Использование:
TECTYL GLASHELDER/KLAR обеспечивает максимальную эффективность, если он распыляется при комнатной температуре и температуре продукта 10-25 °C. Хорошо встряхните баллончик с **TECTYL GLASHELDER/KLAR** перед применением и распылите с расстояния примерно 25 см до обрабатываемой поверхности. Поскольку средство **TECTYL GLASHELDER/KLAR** является быстросохнущим продуктом, возможно образование точечных дефектов при слишком толстом слое продукта, наносимого за один раз. Valvoline рекомендует нанести один слой за один проход, подождать 2 - 3 минуты и затем нанести еще один слой. Данную процедуру следует продолжать, пока не будет достигнута нужная толщина пленки.

Снятие:
TECTYL GLASHELDER/KLAR можно удалять уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем, горячей щелочью
или паром низкого давления. Если необходимо удалить высохшую пленку **TECTYL GLASHELDER/KLAR**, используйте средство Tectyl Biocleaner.

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита
При рекомендованной толщине сухого слоя Tectyl Glashelder/Klar защищает поверхности от коррозии.
Диэлектрический
Прозрачный слой делает Tectyl Glashelder/Klar идеальным продуктом для защиты электропроводки.

Обработка
Tectyl Glashelder/Klar легко наносится, а при необходимости так же легко удаляется.
Экономичность
При рекомендуемой толщине высохшей пленки всего 45 микрон Tectyl Glashelder/Klar способен защитить большие площади, при этом требуется очень небольшое количество продукта.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Trusted since 1930
С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Tectyl обращайтесь на веб-сайт **www.tectyl-europe.com**

Типовые характеристики
Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl GLASHELDER/KLAR	
Температура вспышки, PMCC [ºC]	<0
Плотность при 20°C [кг/л]	0,90
Тип газа-вытеснителя	Пропан /Бутан
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]	45
Содержание летучих органических соединений в концентрате ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	591

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности
Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу **http://sds.valvoline.com**

Защита окружающей среды
Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение
Tectyl GLASHELDER/KLAR следует хранить при температуре 10-35 °C. Перед нанесением встряхнуть! При правильном хранении срок годности Tectyl GLASHELDER/KLAR составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Внимание
Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция.
БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ. Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.
Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

VALVOLINE EUROPE
WIELDRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS