ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
MG-216

Графитовая смазка

Spray

Техническое описание

Графитовая смазка. Универсальная смазка с добавлением мелкодисперсного порошка графита, предотвращающая схватывание и образование задиров, а также значительно снижающая трение и износ металлических поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЯ

- Резьбовые соединения для защиты от коррозии и прикипания
- Ходовые винты
- Зубчатые передачи
- Направляющие
- Металлические тросы
- Цепные передачи
- Другие узлы с парами трения металл-металл

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные и противозадирные свойства
- Морозостойкость (до -40 °C)
- Высокая адгезия
- Удобство нанесения в труднодоступные места благодаря аэрозольной упаковке
- Не растекается и не капает при нанесении
- Обеспечивает защиту от коррозии

СОСТАВ

Минеральное масло, углеводородный пропеллент, литиевое мыло, графит, специальный пакет присадок.

НАНЕСЕНИЕ

Встряхните баллон в течение не менее 30 секунд. Равномерно нанесите материал на предварительно очищенную поверхность. При необходимости удалите излишки чистой ветошью.

По окончании работ рекомендуется прочистить распылитель: переверните баллон вверх дном и нажмите на распылительную головку на 3-5 секунд до полного удаления остатков смазочного материала.

УПАКОВКА

Графитовая смазка выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
-	Цвет	От темно-серого до черного
-	Базовое масло	Минеральное
-	Загуститель	Литиевое мыло
-	Антифрикционные добавки (наполнители)	Графит
-	Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +120
ГОСТ 5346	Пенетрация перемешанной смазки, мм/10	220...250
-	Класс консистенции по NLGI	3
ГОСТ 6793; ISO 2176	Температура каплепадения, °C	+200

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше +40 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением рекомендуется провести тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. Информация о безопасном применении продукта приводится в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru

Версия от 05.09.2025