ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ СУППОРТО 7

Маловязкое масло для промышленного оборудования

Описание продукта

Современное маловязкое индустриальное масло с улучшенными антиокислительными, противоизносными и антикоррозионными свойствами. Высокоэффективный пакет присадок предотвращает износ и коррозию деталей узлов и механизмов, минимизирует пенообразование, обеспечивает чистоту деталей в процессе эксплуатации, а также увеличенные интервалы замены по сравнению с индустриальными маслами без присадок.

Область применения

Предназначено для смазывания легконагруженных высокоскоростных механизмов, таких как шпиндельные узлы с подшипниками скольжения, веретена прядильных и крутильных машин, швейных, вязальных и других машин, в гидравлических и циркуляционных системах станочного оборудования, в которых рекомендуется применять масла соответствующей вязкости, а также в прецизионных механизмах, приборах и лабораторном оборудовании.

Преимущества

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ

Позволяет повысить производительность работы техники за счет уменьшения времени простоя для технического обслуживания и замены масла

ХОРОШИЕ АНТИПЕННЫЕ СВОЙСТВА

Имеет низкую склонность к пенообразованию

Наименование продукта при заказе: Масло маловязкое для промышленного оборудования ЛУКОЙЛ СУППОРТО 7, СТО 79345251-015-2009

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	803
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7,0
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	0,1
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,34
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	161
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-54
Склонность к пенообразованию / стабильность пены	ASTM D892	
-при 24 °С, мл		20/0
-при 94 °С, мл		10/0
-при 24 °С после теста при 94 °С, мл		20/0

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84