ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

MG-240 Spray

EFELE

Техническое описание

EFELE MG-240 Spray. Специальная адгезивная смазка для открытых зубчатых передач и стальных канатов

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

- Тяжелонагруженные открытые зубчатые передачи на металлургическом оборудовании, цементных заводах, дробильных установках, подъемно-транспортных машинах
- Зубчатые венцы и приводы экскаваторов, грейферов, агломерационного и горно-шахтного оборудования
- Стальные тросы и канаты
- Высокоскоростные открытые зубчатые передачи полиграфического оборудования
- Ходовые винты, оси вращения и шарниры
- Тихоходные направляющие и подшипники скольжения

ТИПОВЫЕ УЗЛЫ

- Зубчатые зацепления
- Тросы
- Шарниры
- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные и противозадирные характеристики
- Повышенная адгезия – хорошо удерживается на смазываемых поверхностях
- Устойчивость к смыванию водой
- Прекрасная защита от коррозии

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно встряхните баллон в течение не менее 30 секунд. Нанесите материал на поверхность, подождите несколько минут, пока испарятся растворители и смазка загустеет. Для достижения наилучшего результата предварительно очистите смазываемые поверхности.

По окончании работ рекомендуется прочистить распылитель: переверните баллон вверх дном и нажмите на распылительную головку на 3-5 секунд до полного удаления остатков смазочного материала.

СОСТАВ

Минеральное масло, углеводородный пропеллент, комплексное алюминиевое мыло, дисульфид молибдена, графит, специальный пакет присадок

СРОК ГОДНОСТИ

48 месяцев от даты производства (указана на упаковке)

УПАКОВКА

EFELE MG-240 Spray выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
-	Цвет	От серо-черного до черного
-	Базовое масло	Минеральное
-	Загуститель	Комплексное алюминиевое мыло
-	Антифрикционные добавки (наполнители)	Дисульфид молибдена Графит
-	Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +140
ГОСТ 5346	Пенетрация перемешанной смазки, мм/10	365...385
-	Класс консистенции по NLGI	0
ГОСТ 6793; ISO 2176	Температура каплепадения, °C	> 160
ГОСТ 9490	Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин/10 с), Н, не менее	> 6800
-	Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт (мм²/с)	1500
-	Классификация по DIN 51502/51825	OGPF 0 N-20

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше +40 °C в местах, недоступных для детей, в проветриваемом помещении и плотно закрытой герметичной таре, исключающей попадание в продукт атмосферных осадков и пыли. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи кислот, легкогорючих веществ, баллонов с кислородом и другими сильными окислителями, а также сжатыми и сжиженными газами.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Перед серийным применением рекомендуется провести тест на совместимость с уплотнительными материалами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от источников воспламенения / нагревания / искр / открытого огня. Информация о безопасном применении продукта приводится в паспорте безопасности, который предоставляется по запросу. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 785-91-71
efele.ru

Версия от 05.09.2025